

# Linvea®

INDUSTRIA VERNICI

i colori dei professionisti che puoi usare anche tu

## HYDROLAK SOTTOSMALTO



Vizes bázisú töltő alapozó fa felületekhez.

Linvea szándékosan nem alkalmaz formaldehidet a termékeiben.

Az esetlegesen előforduló formaldehid mennyisége, mindig kevesebb, mint 10 mg/kg/ termék; amely a műszeres észlelési küszöb és jóval a törvényben meghatározott határértékek alatt van.

---

Szín	Fehér
------	-------

---

Kiszerezés	0.750 – 2.5 liter
------------	-------------------

---

### Termék tulajdonságok

Összetétel: Akril kötőanyag vizes emulziója

Fajsúly 1.350 kg/l

Szárazanyag tartalom 35% ± 3.

Száradás 20 ° C – on  
65% nedvességtartalomnál 4 óra

Alkalmazási kondíciók

Levegő hőmérséklet	5 - 35 °C
Termék hőmérséklet	10 - 30 °C
Nedvesség tartalom	max 85%

Átfesthetőség Minimum 4 óra

Kiadósság 12 - 14 nm/liter

Felhordási film vastagság 25 micron per réteg

Fedőképesség Nagyon jó

Kitöltő képesség	Nagyon jó
Bevonat	Matt
Raktározás	Saját csomagolásában fagytól védve

---

#### Használati útmutató

Felhasználás	Kitöltő alapozó fa felületeken, átfesthető Hydrolak fényes, selyem és matt zománccal
Felhordás	Ecset vagy rövidszórú henger
Hígítás	Használatra kész, max 5-10% vízzel
Szerszámok tisztítása	Vízzel rögtön a használat után

---

#### Alkalmazás

##### **A) Új fa felületen**

- Hordjunk fel 1-2 réteg Hydrolak sottosmalto-t a leírtak szerint, csiszolással a két réteg között, majd fedőréteg Hydrolak fényes, matt vagy selyem zománccal

##### **B) Régi festett fa felületen**

- A felület alapos tisztítása, csiszolása után valamint a felületi hibák eltüntetését követően Hydrolak sottosmalto-t a leírtak szerint, csiszolással a két réteg között, majd fedőréteg Hydrolak fényes, matt vagy selyem zománccal

#### **Figyelem**

Ne alkalmazzuk kétséges klimatikus viszonyok között, valamint nem jól szellőző helyiségben.

---

Az itt található összes műszaki információt legjobb tapasztalatunk és műszaki tudásunk alapján állítottuk össze. A Linvea biztosítja a termékeivel végzett munka sikerét azzal a feltétellel, hogy a felhasználási folyamat során a fent felsorolt műszaki előírásokat gondosan betartják, és a munkát tökéletes kivitelezéssel, szakértelemmel és professzionalizmussal végzik. A Linvea minden felelősséget kizár az anyag helytelen és/vagy szakképzetlen felhasználásával kapcsolatban. További információért kérjük, forduljon MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLATUNKHOZ